

ROMANICO

destinazione d'uso



CARATTERISTICHE TECNICHE

Destinazione d'uso	Traffico leggero
Finiture disponibili	Quarzati
Altezza h	cm 6
Misure p/l	cm 16x26 16x16 16x10
Tolleranza dimensionale (h)	± 3mm
Massa volumica media	≥ 2200 kg /m ³
Peso / mq	Kg ± 133
Pezzi / mq	nr 35
Colori	trimix rosso/nero/giallo mix giallo/nero mix cotto/marrone

CARATTERISTICHE PER IMBALLO

Imballo	Bancale in legno
Numero file su bancale	12
Numero pezzi su bancale	432

CARATTERISTICHE TECNICHE CONFORMI ALLA NORMA EN 1338:2003 e EN 1339:2003

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio	≥3,6MPa
Carico di rottura per unità di lunghezza di taglio	≥ 250N/mm
Resistenza allo scivolamento / slittamento	USRV 48
Resistenza agli agenti climatici: assorbimento acqua	Wa ≤6% Classe 2 – marcatura B
Resistenza al gelo disgelo	≤ 1.0 kg/m ² – marcatura D
Resistenza all'abrasione	≤ 20mm – marcatura I
Reazione al fuoco	NPD
Emissione di amianto	NPD
Conduttività termica	NPD

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di m² ____ di pavimentazioni autobloccanti di calcestruzzo vibro compresso modello ROMANICO, doppio strato di finitura, aventi dimensioni: cm. 16x26 16x16 16x10 e spessore nominale di cm. 6 .

Prodotti e controllati secondo le norme UNI EN 1338.

Composizione:

Strato base: sarà realizzato in calcestruzzo vibrocompresso costituito da inerti naturali di granulometria compresa tra 0 e 12 mm, cemento ad alta resistenza conforme alla norma UNI-ENV 197/1, il tutto per ottenere una curva granulometrica ottimale;

Strato di finitura: sarà realizzato con inerti naturali selezionati con granulometria compresa tra 0 e 1 mm, di spessore compreso tra 5-6 mm dello spessore totale del massello. La colorazione dovrà essere ottenuta con ossidi di ferro all'atto della preparazione a secco del calcestruzzo.

Posa:

La posa della pavimentazione comprenderà la stesura e staggiatura di un fondo di allettamento di pietrisco per uno spessore di cm 4/5, posa in opera dei masselli, eventuali tagli eseguiti a spacco, battitura della pavimentazione con piastra vibrante fornita di tappeto in gomma protettiva, sigillatura dei giunti con sabbia di fiume.

SBARBATI SRL a socio unico

Sede legale e stabilimento:

Via del Fiume – Villa Potenza

62100 MACERATA

c.f. e P.IVA 01536100436

tel. 0733/492242 – 492012 fax 0733/492012

www.sbarbati.cominfo@sbarbati.com

